

L.P. Bader & Co. GmbH
Neckartal 140 D-78628 Rottweil
☒ Postfach 1137 D-78611 Rottweil

Telefon: + 49 (0)7 41-9 42 52-0
Telefax: + 49 (0)7 41-9 42 52-50

E-Mail: service@lubaprint.de
Internet: www.lubaprint.de

LUBA-print Wachsdispersion 749/PM

Anwendungsgebiet:

Lösemittelhaltige Lacksysteme:
zur Verbesserung der Kratzfestigkeit und Gleiteigenschaft.

Meat-Release-Lacke

Verarbeitungshinweis:

1 - 4 % dieser Wachsdispersion werden dem Lack unter Rühren zugegeben, bei Meat -
Release - Lacken bis zu 20 %

<u>Kenndaten:</u>		<u>Einheit:</u>	<u>Methode:</u>
Festkörper:	min:	14,0 %	Sartorius MA 100 Infrarottrockner
	max:	16,0 %	
Schmelzbereich:	min:	Amid-Wachs 147 °C	DSC (vom Festwachs)
	max:	153 °C	
Lösemittel:		Xylol / 1-Methoxy-2-propanol im Verhältnis 55 : 30	
Feinheit 50%:	min:	2,5 µm	Picture-Particle-Analyzing-System
	max:	4,0 µm	
Feinheit 98% <:		8,0 µm	Picture-Particle-Analyzing-System
Dichte:	min:	0,87 g/ccm	Pyknometer DIN EN ISO 2811-1
	max:	0,89 g/ccm	
Viskosität:	min:	25 mPa.s	Rheolab MC1 DIN 53019 1.291s-1
	max:	55 mPa.s	

Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen 5-35°C mindestens 12 Monate haltbar in original ver-
schlossenen Gebinden.

Vor Gebrauch gut aufrühren!.

Vorstehende Angaben werden im Rahmen unserer Qualitätsprüfung regelmäßig überprüft. Sie entbinden den Käufer nicht von
einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen Einsatzzweck zuzusichern.